

CERTIFICADO DE QUALIDADE

Piso Laminado | Linha Nature

LINHA DE PRODUTO

NATURE

Certificamos que o piso laminado melamínico de alta resistência (Durafloor) atende as especificações constantes na Norma NBR 14833-1.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VARIÁVEIS	PRODUTO
Classificação de Uso	AC4
Nível de uso	Residencial Alto Comercial Médio
Tráfego	Residencial Alto / Comercial Médio
Classe	23 32
Garantia	Residencial 25 anos Comercial 5 anos
Tipo de Textura	Madeira Rústica
Tipo de Acabamento	Retô
Espessura Total	7 mm
Dimensões (régua / placa)	187 x 1.340 mm
Tipo de Encaixe	Super Click
Acessórios	MDF

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAGEM

VARIÁVEIS	PRODUTO
Réguas / caixa	10 rég. / 2,51 m ²
Caixa / palete	44 cxs
Peso médio da caixa	16,3 kg
Dimensões da caixa	71 x 203 x 1.355 mm

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

VARIÁVEIS	NBR	PRODUTO
Espessura (e)	Δe média $\leq 0,50$ mm, em relação ao valor nominal	$7,0 \pm 0,25$ mm
Largura da camada superficial	Δl média $\leq 0,10$ mm, em relação ao valor nominal	$187 \pm 0,10$ mm
Comprimento da camada superficial (c)	$c \leq 1500$ mm: $\Delta c \leq 1$ mm	$1.340 \pm 0,50$ mm
Esquadro da placa (s)	s máx $\leq 0,20$ mm	Máx. 0,20 mm
Desvio longitudinal superficial (b)	b máx $\leq 0,30$ mm/m	Máx. 0,4 mm
Empenamento – Flecha (fl – largura / fc – comprimento)	fl, côncavo $\leq 0,15\%$ fl, convexo $\leq 0,20\%$ fc, côncavo $\leq 0,50\%$ fc, convexo $\leq 1,00\%$	Máx. 0,3 mm Máx. 0,4 mm Máx. 6,5 mm Máx. 13,0 mm
Abertura entre placas (a)	a máx $\leq 0,20$ mm	Máx. 0,20 mm
Diferença de altura entre as placas (h)	h máx $\leq 0,15$ mm	Máx. 0,15 mm
Varição dimensional após mudança de umidade relativa do ar (Δc – comprimento / Δl – largura)	Δc média $\leq 0,9$ mm Δl média $\leq 0,9$ mm	Δc máx. 0,9 mm Δl máx. 0,9 mm
Deformação causada por carga estática	Nenhuma mudança visível, isto é, $\leq 0,01$ mm de afundamento	Máx. 0,01 mm
Resistência ao Impacto	IC1 / IC2	IC2
Inchamento	$\Delta i \leq 20\%$ variação dimensional	Máx. 18%
Resistência à manchas	Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3	Nível 5 – grupos 1 e 2 Nível 4 – grupo 3

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

Telefone: 0800 011 7073

E-mail: atendimento.sac@duratex.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Francisco Jorge Pedroso Junior
(Gerente Desenvolvimento Tecnológico)

Durafloor